



●JAPAN漆喰 内装用

原料名		含有率(%)	
消 石 灰		18~23	
炭 酸 カ ル シ ウ ム		49~54	
有 機 質 繊 維		<0.5	
増 粘 剤		<0.3	
備考；			
本製品は、アスベストを含有している原料を使用しておりません。			
上記含有率は、乾物換算での表示です。本製品は、水を約28%含みます。			

村檜石灰工業(株)
 技術部 分析室
 Tel 0283-86-3678
 Fax 0283-85-2735

検印	試験者



●JAPAN漆喰 外壁用

原料名		含有率(%)	
消 石 灰		17~22	
炭 酸 カ ル シ ウ ム		52~57	
有 機 質 繊 維		<0.5	
有 機 質 混 和 材		<0.5	
アクリル系共重合体ラテックス		3~6	
増 粘 剤		<0.3	
備考;			
本製品は、アスベストを含有している原料を使用しておりません。			
上記含有率は、乾物換算での表示です。本製品は、水を約22%含みます。			

村檜石灰工業(株)
技術部 分析室
Tel 0283-86-3678
Fax 0283-85-2735

検印	試験者