

シルクプラスター専用プライマー1L/5L 施工要領

改訂：2022年10月

●下地処理について

- ・シルクプラスター専用プライマー（以下プライマー）はアートデザイン、ヴェルサイユ専用のプライマーとして下地に使用します。
- ・下地に湿気がある場合は十分に乾燥させてください。又、下地表面に汚れ油分が付着している場合は拭き取り、乾燥させた後にプライマーを塗布してください。
- ・施工可能な下地は無機質なボード（せっこうボード、コンクリート、無機塗料など）です。
 - ※せっこうボードはステンレス、もしくは亜鉛メッキの専用ビスで十分固定されていることを確認してください。せっこうボードのジョイント部分はパテ+ジョイントテープで処理した後にプライマーを塗布してください。
 - ※せっこうボードのジョイント部分のパテはタイガーGLパテを推奨しております。
 - ※他のUライト・UPパテで専用プライマーが剥離した現象があったためです。クロスの上からシルクプラスターを施工する場合も同様に、クロスのジョイントを処理後（パテ+ジョイントテープ）にプライマーを塗布してください。
 - ※木下地（ベニヤなど）に施工の場合はジョイント部分にジョイントテープ+パテ処理後、プライマー施工した後にアク止め処理+パテ処理をしてください。

●施工条件について

- ・直射日光が当たるところ、湿度が非常に高い条件下では施工できません。
- ・室内温度が8℃以下の場合は乾燥不良が発生する恐れがあるため施工できません。施工可能な室内温度は8℃～30℃ 適正施工温度は20℃前後（湿度35～60%）です。

●施工方法について

- ・プライマーを施工する前に十分に攪拌してください。
 - ※プライマーには他の材料（水含む）を混ぜないでください。専用プライマーは白色です。
- ・プライマーをローラーで下地が隠れるまで隙間なく塗布してください。
 - ※2度塗りする事をお勧めします。
 - ※特にホワイト系の薄い色のアートデザイン・ヴェルサイユを使う場合、下地の色が見えやすくなりますので、下地のプライマーを綺麗に仕上げてください。
- ・プライマーは 1L 缶で約 4 m²、5L 缶で約 20 m²塗布可能です。
- ・プライマーの乾燥時間は20℃（湿度50%）で約2～3時間で乾燥します。
- ・プライマーは国産のカチオンシーラーでも施工可能です。仕上げ材（アートデザイン・ヴェルサイユ）と近似色のシーラーを使うとよりキレイに仕上がります。例）スズカ カチオンシーラー-EPO ホワイト色等

●**保管期間／保管場所について**

- ・プライマーは未開封の状態です約 1 年間。
- ・保管は直射日光を避け、定温（5℃～35℃）が保てる場所で保管してください。

●**安全上の注意について**

- ・目や口に入らないように注意してください。万が一、目に入った場合はすぐに水で洗浄してください。洗眼後も目に異常（刺激、痛み、かすみ、異物感など）が残る場合は医師の診察を受けてください。肌についた場合は、石鹼等で洗い流してください。

その他、施工に関するお問い合わせはこちらまで

届けます。空間創りの、モノ、コト、ヒント。

YAMACHI
CORPORATION

株式会社 ヤマチコーポレーション建材事業部

・札幌本社 TEL：011-261-9911／FAX：011-261-9922

・東京支店 TEL：03-5652-3682／FAX：03-5652-3689