

レナガス試験結果一覧

更新：23.06

項目	規定	結果	試験方法
付着強度試験（グルーパウダー＋セラディール下地）	セメント系下地調整塗材C1：0.7N/mm ² 以上	1.20N/mm ²	JIS A6916
付着強度試験（グルーパウダー＋モルタル下地）		1.31N/mm ²	
温冷繰り返し作用に対する抵抗性	塗膜のひび割れ・剥がれ・膨れがなく著しい変色及び光沢低下がないこと	適合	JIS A6909
紫外線耐候性試験	300時間照射後、ひび割れ・剥がれ・膨れがなく変褐色を評価	適合	JIS A6909
曲げたわみ強度試験	JIS K7171に基づく3点曲げ強度試験（軽量モルタル曲げ強度：2.0N/mm ² 以上）	15.37N/mm ²	JIS K7171
防カビ試験	JIS Z2911は4週間での培養だが、8週間培養して評価	発生なし	JIS Z2911
防藻試験	JIS Z2911は4週間での培養だが、8週間培養して評価	発生なし	JIS Z2911